FIBRÉ

MORTIER DE RÉPARATION

Sécurité renforcée grâce aux fibres intégrées

Rebouchage de fissures

Recouvrable par tous types de revêtements

Destination

- Mortier de réparation fibré des bétons pour le rebouchage de trous et fissures ou la reprise d'angles éclatés.
- Applicable en épaisseur de 10 mm par passe.

Consommation

- 20 à 22 kg/m² et par cm d'épaisseur.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- Sac de 25 kg
- Sac de 5 kg

Teintes

- Gris
- Blanc (uniquement en 5 kg)

Produit +

Sol + mur intérieur + extérieur

Durée d'utilisation 1h30

FIBRES INTÉGRÉES

Préparation

Application

Revêtements
Tout type de revêtement adapté au support.

Conditions d'application
La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quikfds.com.

Préparation du support
Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
Le repiquer si nécessaire.
Humidifier avant application.

Préparation du produit
Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente avec :
- 3,75 L d'eau propre par sac de 25 kg
- 0,7 L d'eau propre par sac de 5 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Application
Appliquer le mortier à la truelle ou à la taloche à raison de 10 mm par passe.
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Teintes	Conditionnements	Code article	Gencod
Gris	Sac de 25 kg	88348	3538988201685
	Sac de 5 kg	77041	3538988201081
Blanc	Sac de 5 kg	86271	3538988201609

Ed. Mai 2017